

登録製品名		SevenTakNamer #25SK-P	SevenTakNamer 38TG-P1	SevenTakNamer 38TG-T	SevenTakNamer 38TG-S	SevenTakNamer #50GE-S	SevenTakNamer #50SK-P	SevenTakNamer 50T-P1	SevenTakNamer 50T-T	
材質		P E T						P E T		
色		銀マット						透明		
基材厚 [μm]		25	38			50		50		
印刷方式		シール	シール			シール		シール		
ラミネート 材質 《 》はオプション仕様 厚み[μm] (表面光沢)		PET 16, 25, 50 (ツヤ・マット)	PP 20 (ツヤ)	PET 25 (ツヤ)	なし	《 PET 》 25 (ツヤ・マット)	PET 16, 25, 50 (ツヤ・マット)	PP 20 (ツヤ)	PET 25 (ツヤ)	
(オプション印字)		-	-	-	-	(スタンブインキ)	-	-	-	
用途		屋内 / 屋外	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内 / 屋外	屋内	屋内	
適用範囲	金属	ステンレス	-40℃～100℃	-40℃～100℃	-29℃～125℃	-29℃～150℃	-29℃～125℃	-40℃～100℃	-40℃～100℃	-29℃～125℃
		亜鉛メッキ鋼板	-40℃～100℃	-40℃～100℃	-29℃～125℃	-29℃～150℃	-29℃～125℃	-40℃～100℃	-40℃～100℃	-29℃～125℃
		アルミニウム	-40℃～100℃	-	-	-	-29℃～125℃	-40℃～100℃	-	-
		銅板	-	-	-	-	-29℃～125℃	-	-	-
		ニッケルメッキ鋼板	-40℃～100℃	-	-	-	-	-40℃～100℃	-	-
		ミューメタル	-	-	-	-	-29℃～125℃	-	-	-
	塗装	アクリル塗装	-40℃～100℃	-40℃～100℃	-29℃～125℃	-29℃～150℃	-29℃～125℃	-40℃～100℃	-40℃～100℃	-29℃～125℃
		メラミン塗装	-40℃～100℃	-29℃～100℃	-29℃～125℃	-29℃～150℃	-29℃～125℃	-40℃～100℃	-	-
		エポキシ塗装	-40℃～ 80℃	-29℃～100℃	-29℃～125℃	-29℃～150℃	-29℃～125℃	-40℃～ 80℃	-	-
		ウレタン塗装	-	-29℃～100℃	-29℃～125℃	-29℃～150℃	-29℃～100℃	-	-	-
		ポリエステル塗装	-40℃～100℃	-	-	-	-29℃～125℃	-40℃～100℃	-	-
	樹脂	ABS	-40℃～ 60℃	-40℃～ 80℃	-29℃～ 80℃	-29℃～ 80℃	-29℃～ 60℃	-40℃～ 60℃	-40℃～ 60℃	-29℃～ 60℃
		ポリカーボネート	-40℃～ 60℃	-	-	-	-	-40℃～ 60℃	-	-
		PPOX / PPE	-40℃～ 80℃	-	-	-	-	-40℃～ 80℃	-	-
		ポリスチレン	-40℃～ 60℃	-	-	-	-	-40℃～ 60℃	-	-
		ポリエステル (PET)	-40℃～ 60℃	-	-	-	-	-40℃～ 60℃	-	-
		メラミン	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS	-	-	-	-	-	-	-	-
		不飽和ポリエステル (FRP)	-40℃～ 60℃	-	-	-	-	-40℃～ 60℃	-	-
		アクリル	-	-	-	-	-29℃～ 60℃	-	-	-
		エポキシ	-40℃～ 80℃	-	-	-	-	-40℃～ 80℃	-	-
		塩ビ	-40℃～ 60℃	-	-	-	-29℃～ 60℃	-40℃～ 60℃	-	-
		ナイロン	-	-	-	-	-29℃～ 60℃	-	-	-
		フェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリプロピレン	0℃～60℃/屋内のみ	-	-	-	-	0℃～60℃/屋内のみ	-	-
	他	ガラス	-	-	-	-	-29℃～ 80℃	-	-	-
☐ アルミニウムには、アルマイト処理したアルミニウムも含まれます ☐ 屋内用途には、高湿度の雰囲気や水に曝される場合も含まれます ☐ 2つ以上の樹脂に適用範囲があるものは、それらをブレンドしたものにも使用条件が反映されます		屋外仕様の場合は一部、色制限のあるインクがあるため要相談				オプション印字はスタンブによるシートへの印字。ラミネート仕様でシートに直接スタンプを印字する、もしくはシートにスタンプで印字後、ラミネート (PGDQ2のためスタンブでの印字は製造工場でのみ可能。スタンブ台とインキ(黒)は指定あり。)	屋外仕様の場合は一部、色制限のあるインクがあるため要相談			

登録製品名		50PE-OL2	Seventak #50TE-V	SevenTakNamer 80YPO-P	SevenTakNamer 80YPO-T	SevenTakNamer 120RC-K	SevenTakNamer 65RC-D	SevenTakNamer 100RC-D
材質		P E T		ユ ボ		A B S	P S	
色		白	銀ツヤ / 銀マット	白		白	白	
基材厚 (μm)		50		80		120	80	100
印刷方式		シール, IJ	シール	シール		シール, シルク オフセット, IJ	シール, シルク, IJ	
ラミネート 材質 《 》はオプション仕様 厚み [μm] (表面光沢)		PET ※ 25 (マット)	なし	PP 20 (ツヤ)	PET 25 (ツヤ)	《 ABS 》 30 (マット)	《 PS 》 25 (マット)	《 PS 》 25 (マット)
(オプション印字)		-	-	-	-	-	-	-
用途		屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
適用範囲	金属	ステンレス	-40℃~125℃	-	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-	-
		亜鉛メッキ鋼板	-40℃~125℃	-40℃~100℃	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-	-40℃~ 60℃
		アルミニウム	-40℃~125℃	-40℃~100℃	-	-	-	-40℃~ 60℃
		銅板	-	-	-	-	-	-
		ニッケルメッキ鋼板	-	-	-	-40℃~ 80℃	-	-
		ミューメタル	-	-	-	-	-	-
	塗装	アクリル塗装	-40℃~125℃	-40℃~100℃	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-	-
		メラミン塗装	-40℃~125℃	-40℃~100℃	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-	-
		エポキシ塗装	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-	-
		ウレタン塗装	-40℃~ 125℃	-	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-	-
		ポリエステル塗装	-40℃~ 125℃	-	-	-	-	-
	樹脂	ABS	-40℃~ 60℃	-40℃~ 60℃	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-29℃~ 60℃	-40℃~ 60℃
		ポリカーボネート	-40℃~ 60℃	-40℃~100℃	-	-	-29℃~ 60℃	-40℃~ 60℃
		PPOX / PPE	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-	-	-29℃~ 60℃	-40℃~ 60℃
		ポリスチレン	-40℃~ 60℃	-40℃~ 60℃	-	-	-29℃~ 60℃	-40℃~ 60℃
		ポリエステル (PET)	-40℃~125℃	-40℃~100℃	-	-	-	-
		メラミン	-40℃~125℃	-	-	-	-	-
		AS	-	-	-	-	-	-40℃~ 60℃
		不飽和ポリエステル (FRP)	-40℃~ 60℃	-40℃~ 60℃	-	-	-	-
		アクリル	-	-	-	-	-	-
		エポキシ	-40℃~ 80℃	-40℃~ 80℃	-	-	-	-
		塩ビ	-40℃~ 60℃	-40℃~ 60℃	-	-	-	-
		ナイロン	-	-	-	-	-	-
		フェノール	-40℃~ 60℃	-40℃~ 80℃	-	-	-	-
		ポリプロピレン	0℃~ 60℃	0℃~ 60℃	-	-	-	-
	他							
☐ アルミニウムには、アルマイト処理したアルミニウムも含まれます ☐ 屋内用途には、高湿度の雰囲気や水に曝される場合も含まれます ☐ 2つ以上の樹脂に適用範囲があるものは、それらをブレンドしたものにも使用条件が反映されます		※IJ印刷の場合のみ、ラミネなし仕様も可能						

登録製品名		Seventak 50SM	50PE-1	
材質		P E T		
色		銀マット	白	
基材厚 (μm)		50		
印刷方式 《 》はオプション仕様		《シール》		
ラミネート		なし		
印字方法		熱転写プリンター（インクリボンは指定あり, 下記参照）		
用途		屋内	屋内	
適用範囲	金属	ステンレス	-40℃～125℃	-40℃～125℃
		亜鉛メッキ鋼板	-40℃～125℃	-40℃～125℃
		アルミニウム	-40℃～125℃	-40℃～125℃
		銅板	-	-
		ニッケルメッキ鋼板	-	-
		ミューメタル	-	-
	塗装	アクリル塗装	-40℃～125℃	-40℃～125℃
		メラミン塗装	-40℃～125℃	-40℃～125℃
		エポキシ塗装	-40℃～125℃	-40℃～ 80℃
		ウレタン塗装	-40℃～100℃	-
		ポリエステル塗装	-40℃～125℃	-
	樹脂	ABS	-40℃～ 80℃	-40℃～ 60℃
		ポリカーボネート	-40℃～ 80℃	-40℃～ 60℃
		PPOX / PPE	-40℃～ 80℃	-40℃～ 80℃
		ポリスチレン	-40℃～ 80℃	-40℃～ 60℃
		ポリエステル (PET)	-40℃～100℃	-40℃～125℃
		メラミン	-	-40℃～125℃
		AS	-40℃～ 60℃	-
		不飽和ポリエステル (FRP)	-	-40℃～ 60℃
		アクリル	-	-
		エポキシ	-	-40℃～ 80℃
		塩ビ	-	-40℃～ 60℃
		ナイロン	-	-
		フェノール	-	-40℃～ 60℃
		ポリプロピレン	-	0℃～ 60℃
他				
☐ アルミニウムには、アルマイト処理したアルミニウムも含まれます ☐ 屋内用途には、高湿度の雰囲気や水に曝される場合も含まれます ☐ 2つ以上の樹脂に適用範囲があるものは、それらをブレンドしたものにも使用条件が反映されます		<u>インクリボン:</u> B110C (黒) B110CR (黒) BR-xxxxA21 (黒) KG (黒)	<u>インクリボン:</u> B110C (黒) BR-xxxxF7NS (黒) HL45 (黒)	